

MF

Fiche technique

Peinture pour surface de calcimine

Alkyde Fini Mat

Intérieur / Extérieur



1320-0

DESCRIPTION

1320 est une peinture à base d'alkyde de haute qualité. Spécialement formulée pour sceller et adhérer aux surfaces de calcimine. Pour un usage intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES		INFORMATIONS TECHNIQUES			
<p>L'excellente adhésion de cette peinture lui permet d'adhérer facilement aux surfaces lustrées ou poudreuses telles que la calcimine.</p> <p>Grâce à son pouvoir cachant, cette peinture cache les surfaces colorées et les cernes d'eau.</p>		<p>SÉCHAGE Repeindre: 12-24 heures Au toucher : 8 heures</p> <p>À 25° Celsius Humidité relative à 50% Peut différer selon la couleur</p>			
		<p>SUPERFICIE (pour 946 ml) 9.3-10.5 m² (100 - 113 pi²) Varie selon la porosité de la surface</p>			
		<p>Nettoyage Essence minérale (MF-SOL 450)</p>			
		<p>Dilution Aucune</p>			
		<p>% de solides en poids 72%</p>			
		<p>% de solides par volume 51%</p>			
		<p>Point Éclair 42°C</p>			
<p>COV <400 g/L</p>					
<p>LUSTRE 60° 2.5%</p>					
<p>Mat 85° 3%</p>					
<p>Peut varier selon la texture de la surface sur laquelle elle est appliquée.</p>					
BASES À TEINTER		FORMATS		NORMES	
Blanc 1320-0		946ml	3.78L	18.9L	
		X	X	X	
COULEURS					
Un super blanc					

USAGE	LIMITATIONS
<ul style="list-style-type: none"> - Utilisation intérieure ou extérieure. - Peut être utilisée sur des surfaces neuves ou déjà peintes. - Recommandée pour les surfaces de calcimine sur lesquelles un lustre mat est requis. - À l'extérieur, elle peut être appliquée sur les parements, clôtures, terrasses, patios et mobiliers de bois. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas appliquer sous 10°C - Ne pas appliquer en plein soleil

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de nettoyer avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Les surfaces brillantes doivent être bien poncées et époussetées. Si le produit de calcimine est texturé, frotter la surface avec un balai afin d'enlever les éléments trop fragiles.

Moisissure et surface neuve

Sur du bois neuf ou traité ayant été exposé aux intempéries, il est fortement recommandé de neutraliser toutes croissances de moisissures apparentes ou non afin d'éviter le pelage. Utiliser un mélange de 3 parties d'eau et d'une partie d'eau de javel, laisser agir pendant 20 minutes, par la suite rincer; permettre au bois de sécher au moins 24 heures avant de teindre. Une fois la surface sèche, poncer toute la surface horizontale avec un papier abrasif n° 80 pour but d'ouvrir les fibres du bois et d'améliorer l'adhérence. Utiliser un papier abrasif n° 120 pour les surfaces verticales. Si un nettoyage avec une laveuse à pression s'avérait nécessaire, il doit être fait avant le ponçage.

APPRÊT RECOMMANDÉ

Aucun apprêt nécessaire pour ce produit.

APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Laisser sécher au moins 12 heures entre chaque couche. Pour bien cacher la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau 10mm anti-feutrant et un pinceau de soie de qualité. Pour une application par pulvérisation, diluer avec un maximum de 10% d'essence minérale MF-SOL 450. Laver les rouleaux et pinceaux à l'essence minérale.

GARANTIE	MESURES DE SÉCURITÉ
<p>Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Garder hors de la portée des enfants - Maintenir le contenant fermé lorsque non-utilisé - Éviter le gel - Garder dans un endroit sec entre 10-30°C

TENIR LOIN DES FLAMMES OU DES ÉTINCELLES

« Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique. »