

### Description

**Peinture pour planchers 3500** au fini platine, est une peinture 100% acrylique fortifiée au polyuréthane, de qualité supérieure, pour une utilisation sur les planchers intérieurs et extérieurs. Elle est facile à appliquer, et sèche rapidement. Elle peut être utilisée pour des projets de type résidentiels, **Ne pas utiliser sur un plancher où il y aura contact avec des pneus.**

### Domaine d'application

Cette peinture est applicable sur des planchers intérieurs et extérieurs. Peinture pour planchers 3500 doit être appliquée sur des planchers préparés et apprêtés adéquatement. Elle est recommandée pour les planchers de bois massif ou de contreplaqué, de fibre de verre, de béton neuf, âgé d'au moins 30 jours ainsi que pour les planchers déjà peints ou teints au latex ou à l'alkyde.

Peut aussi s'appliquer sur les planchers de sous-sols, galeries, terrasses, balcons, escaliers, porches, ...

### Avantages

- Résistance à l'alcalinité du béton.
- Laisse la surface respirer
- Peut-être appliquée sans apprêt (Voir Section des apprêts recommandés)
- Résiste à l'écaillage, au craquelage et au fendillement
- Possède une excellente flexibilité capable de s'adapter à des mouvements du bois.
- Bonne rétention de la couleur et résistance aux U.V.
- Sa propriété hydrofuge fait perler l'eau afin de protéger la surface.

### Limitations

- Non conçue pour contact avec les pneus
- Éviter les applications à des températures sous 10°C
- Ne pas appliquer directement sur le métal
- Ne pas appliquer en plein soleil
- Attendre 15 jours avant d'effectuer le premier nettoyage
- Ne pas mélanger avec d'autres peintures

### Données Techniques

<b>Résine</b>	100% acrylique Polyuréthane	
<b>Couleur</b>	Bases à teinter	
<b>Diluant</b>	Eau	
<b>Point d'éclair</b>	N/A	
<b>Inflammabilité</b>	N/A	
<b>Solides en poids</b>	44	%
<b>Solides en volume</b>	33	%
<b>COV</b>	<100	g/l
<b>Lustre</b>	60°	20-30 %
	85°	60-70 %
La valeur est mesurée à partir du blanc. Elle peut varier selon la couleur choisie.		
<b>Normes</b>	N/A	

### Caractéristiques d'application

<b>**À 25° Celsius</b>			
<b>Taux d'humidité relative 50%</b>			
<b>Selon la couleur choisie.</b>			
<b>Taux d'étalement</b>		42-51 m <sup>2</sup> (450-550)pi <sup>2</sup>	gallon
<b>Épaisseur min</b>	Humide	2,9-3,55	mils
	Sec	0,97-1,17	mils
<b>Temps de séchage**</b>	Sec au toucher	20-30	min
	Recouvrement	4-6	heures
	Circulation	24	heures
	Nettoyage	15	jours
	Durcissement	15	jours
<b>Application</b>	Pinceau	✓	
	Rouleau	10	mm
	Pistolet sans air (Buse 0,013-0,017)*	1500-2000	lb/po <sup>2</sup>
*Ces données peuvent varier selon le fabricant de l'équipement			
<b>Condition d'application à l'extérieur</b>		oui	
<b>Bases 0-1-2</b>	Aucune pluie de prévue suivant l'application	4	heures
<b>Bases 4-5</b>	Aucune pluie de prévue suivant l'application	8	heures
<b>Conservation</b>	Température entre	10 et 30	°C
<b>Bases à teinter</b>	<b>Formats</b>		
	946ml	3,78L	18,9L
3500-0 Blanc	✓	✓	
3500-1 Base P	✓	✓	max. 2 oz de colorant/3,78 L
3500-2 Base M	✓	✓	max. 5 oz de colorant/3,78 L
3500-4 Base D	✓	✓	max. 8 oz de colorant/3,78 L
3500-5 Base A	✓	✓	max. 12 oz de colorant/3,78 L
3573-0 Gris moyen	✓	✓	✓
			Prémélangé

### Préparation de surface

**La surface doit être sèche et propre**, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, nettoyer avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Rincer à fond la surface entière. Les surfaces doivent être bien dépolies et dépoussiérées.

**Présence de moisissure** : Nettoyer la surface affectée avec un mélange de 1 partie d'eau javellisée pour 3 parties d'eau. Rincer à fond la surface entière.

**Bois** : La surface doit être poncée avec un papier abrasif de grain #60 pour les surfaces horizontales et avec un papier abrasif de grain #100 pour les surfaces verticales afin d'ouvrir les fibres du bois.

**Bois neuf ou traité ayant été exposé aux intempéries**: Il est fortement recommandé de neutraliser toutes croissances de moisissure apparente ou non, afin d'éviter le pelage. Utiliser un mélange de 1 partie d'eau javellisée pour 3 parties d'eau, laisser agir pendant 20 minutes, ensuite rincer et allouer un temps de séchage minimal de 24 heures.

**\*Répéter les processus du nettoyage au besoin, jusqu'à l'obtention d'une surface propre, saine et exempt de toute matière pouvant nuire à l'adhérence de la peinture.**

**Béton/maçonnerie** : Attendre que le béton/maçonnerie ait durci au moins 30 jours avant de le peindre. Il est important de créer un profil afin de favoriser l'adhérence au béton lisse en scarifiant mécaniquement ou en traitant avec un mélange à l'acide muriatique ou la Solution 108 de Peintures MF. Bien rincer par la suite.

**Aluminium, métal galvanisé, métaux ferreux** : Enlever toute trace d'oxydation (rouille), ensuite nettoyer avec un dégraissant.

**Peinture à l'alkyde**: Bien poncer la surface. Éliminer la poussière créée lors du ponçage. Réparer les trous et les fissures avec un composé de réparation adéquat.

**Fibre de verre**: Il est important de bien nettoyer la surface avec de l'acétone

### Apprêts recommandés

**Bois neuf** : Aucun apprêt n'est requis.

**Nœuds de pin** : Sceller les nœuds de pin avec le Stop Plus 298.

**Bois de cèdre rouge et de séquoia** : Appliquer une couche de Block Plus 296 à base d'alkyde.

**Aluminium, métal galvanisé**: Adhéro Plus 290

**Métal ferreux intérieur non rouillé** : Adhéro Hybride 297

**Métal ferreux intérieur rouillé** : Isorust 4350 ou 4370

**Peinture au latex** : Aucun apprêt n'est requis.

**Peinture à l'alkyde** : Aucun apprêt n'est requis\*

\*Les alkydes à base de silicone utiliser Adhéro Hybride 297 ou Bloc Plus 296-0

### Application

Ce produit est prêt à l'emploi et ne requiert aucune dilution. Bien mélanger avant l'utilisation. Appliquer trois couches de finition pour une meilleure durabilité. Allouer un temps de séchage minimal de 4 heures entre chaque couche pour les couleurs pâles et 8 heures pour les couleurs foncées. Afin de bien couvrir la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau de 10mm antiféutrant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Nettoyer les rouleaux et les pinceaux à l'eau tiède savonneuse après l'utilisation de ceux-ci.

**Antidérapant**: Ajouter à la peinture 1lb d'agrégat/gallon, (moitié du contenant) MFHWS pour la première couche. Ensuite, appliquer la deuxième couche telle quelle sans agrégat. De cette façon, le plancher sera antidérapant et facile d'entretien. S'assurer de mélanger régulièrement la peinture avec l'agrégat pour maintenir une bonne uniformité du mélange.

**Plancher de scène**: Voir votre représentant Peintures MF Inc.

### Entretien

La peinture nécessite un temps de séchage minimal de 14 jours avant de procéder à un premier nettoyage. Utiliser uniquement des nettoyants doux, sans abrasifs, et un linge doux. Nettoyer la surface d'un mouvement léger et circulaire. Si la surface est abîmée, retoucher ces endroits et appliquer une couche de peinture sur toute la surface.

**Une circulation intense, un manque d'aération du bois, un taux d'humidité élevé pourraient affecter le film diminuer la durabilité de la peinture.**

### Garantie

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.

### Mesures de sécurité

- Tenir hors de la portée des enfants
- Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé
- Éviter le gel

**Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique.**